



TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbezeichnung: RAW Dichtband 120

Artikelnummer: 1095506

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B.
- Badezimmerduschen, im Wohnbau, in Hotels, Altenheimen und Krankenhäusern.
- Für Dauernassbereiche mit drückendem Wasser, wie z. B. Schwimmbecken.
- Zum Einbetten in die Flächenabdichtungen RAW Dispersionsabdichtung.
- Zur Ausbildung von Eckfugen und Boden-Wand-Anschlüssen bei der RAW Dichtbahn.
- Für Beanspruchungsklasse A0/B/A/B/C nach ZDB Merkblatt „Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten“ und gemäß Bauregelliste A Teil 2 Nr. 1.10
- Für alle Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534; DIN 18531-5 (Balkone, Loggien usw.); DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter)

Produkteigenschaften

- Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband.
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen.
- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar.
- Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse.
- Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit dem Abdichtungsmaterial RAW Dispersionsabdichtung
- Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser, universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar.
- Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.



Technische Daten

Materialtechnologische Daten	
Materialbasis	vlieskaschieretes Spezial-Gummiband
Farbe	grau
Reißkraft Dehnzone quer	> 15 Mpa
Reißdehnung Dehnzone quer	> 200 %
Lieferform	50-m-Rolle
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 80 °C

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Ölen, Fetten und sonstigen haftungsfeindlichen Rückständen sowie weitgehend eben sein.

Verarbeitung

1. Im Anschlussbereich Boden/Wand bzw. Wand/Wand mit dem für die Flächenabdichtung vorgesehenen Material jeweils einen ca. 10 cm bzw. 15 cm breiten Streifen aus RAW Dispersionsabdichtung vorstreichen bzw. vorspachteln.
2. In das frische Abdichtungsmaterial RAW Dichtband 120 einlegen und andrücken. Zum Andrücken des Dichtbandes keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden!
3. Beim Aufbringen der Flächenspachtelung RAW Dichtband überarbeiten.